

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO

STUCCO ARABIA

S T U C C O À A S P E C T M A R B R É

STUC DÉCORATIF À EFFET MARBRÉ

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux: salons, bureaux, salle de séjour, hôtels etc....

CLASSIFICATION

NM 03,3,009 : Famille III Classe 2

PROPRIÉTÉS

- facilité d'application au rouleau
- Très garnissant
- Aspect au choix: de semi brillant au brillant selon le mode opératoire
- Lavable

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : semi-pâteux
- Teintes : blanc - couleurs du nuancier Arcol
- Conditionnements : 5 et 13,5 kg
- Rendement : 3 à 4 m² / kg selon l'aspect recherché
- Temps de séchage : recouvrable : 4 à 6 heures (avant la 2ème passe), 24 heures (avant la cire)

PRÉCAUTIONS

- Bien renfermé après usage
- Craint le gel

SYSTÈME D'APPLICATION STUCCO ARABIA

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment et béton	1 couche de Fixoprim + 2 à 3 couches de Top Enduit poudre ou Cachet Bleu	<ul style="list-style-type: none"> • Lire attentivement les indications techniques sur l'emballage • Appliquer une sous couche d'Arvinyl à la couleur souhaitée pour la couche finale • Cette première couche est recommandée pour économiser le temps et le produit et régulariser l'aspect final du STUCCO ARABIA • Après séchage de la sous couche, appliquer une couche grasse du Stucco Arabia au rouleau laqueur ou au miniplatoir sur une largeur de 1,5 à 2 m² • Laisser le bout de cette largeur très grasse pour permettre le relai de la largeur suivante, afin d'assurer une homogénéité de l'aspect de l'ensemble de la surface. • Au miniplatoir estamper immédiatement sur la surface encore fraîche, les motifs décoratifs par touches irrégulières et dans différents sens • Au couteau propre, gratter toute la surface après son séchage pour raboter et mettre en évidence les arêtes des motifs décoratifs • Appliquer finement la couche finale pour garnir entre les arrêts des motifs sur une surface d'environ 2m², et la lustrer immédiatement pour développer sa brillance • Faire la même chose sur une deuxième surface jacente de 2m² et ainsi de suite jusqu'à la fin • Après séchage revenir pour lustrer toute la surface au miniplatoir • Le STUCCO ARABIA peut être recouvert par la Cire d'Arcol.
Bois et plâtre	1 couche d' Arcoprim 1 couche de Cachet bleu si nécessaire 1 couche d' Arvinyl du ro teinté à la couleur de finition	



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU...)
• Préparation du produit :	mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
• Dilution :	prêt à l'emploi (au besoin 1 à 2 % d'eau)
• Nettoyage des outils :	à l'eau
• Matériel d'application :	rouleau, couteau américain et mini-platoir en inox
• Intérieur :	intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



LUSTRAGE

ARCOL
PEINTURES